

**PRODUKTKARTE**

<b>SOFT TONE</b>	<b>MASSIVE</b>
Holzart	Quercus robur a Quercus petraea
Herkunft der Eiche	Europa- nördlichen Hemisphäre
Härte	4.5 kN
Dichte	ca. 702 kg/m <sup>3</sup>
Holz-Nutzschicht	Europäische Eiche
Tragschicht und Ihre Holzart	x
Entgegengewiktes Furnier	x
Musteroberfläche	1 Lamelle
Art der Bearbeitung	gehobelt, gekittet, leicht gebürstet
Produktnorm	ČSN EN 13629
Klassifikation	freie Klasse nach den Norm ČSN EN 13629
Oberflächenbehandlung	Hydro-gebeizt + Polyx Hartwachs-Öl und Topcoating
Verbindung	4-seitige Nutt&Feder
Dicke x breite x länge (mm)	20 x 120 x fallende Längen
	20 x 150 x fallende Längen
	20 x 170/185 x fallende Längen
Mikrofasen	Standard 1,2 mm an den Längsseiten
Produktion Luftfeuchtigkeit	9 % (+-2%)
Bestimmt für:	Interieur
Brennbarkeit	Cfl.S1 nach den Norm CSN EN 14342
Fussbodenheizung	nicht empfohlen
Wärmeleitfähigkeit	x
Biologische Beständigkeit	Klasse 1
Formaldehydabgabe	≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>
PCP Gehalt	≤ 5 ppm
Link/Verweis auf die Leistungserklärung	<a href="http://www.escogroup.eu/Download">www.escogroup.eu/Download</a>