

Technisches Datenblatt

Floor-Art® Amsterdam

Stand	11- 2025
Produktbeschreibung	

Floor-Art® Amsterdam 2-Schicht-Fertigparkett nach DIN EN 13489,

Eiche / Eiche geräuchert, Fischgrat, franz. Fischgrat zur vollflächig geklebten Verlegung auf Lastverteilungsplatte wie Estrich/ mit w. W. Heizestrich / Span- und/oder OSB-Platte, sonstige auf Anfrage.

Technische Daten	
Holzarten	Eiche, Eiche angeräuchert, weitere auf Anfrage
Sortierung	Eiche Natur ○ // und Markant □
Abmessung: Fischgrat franz.Fischgrat	600 x 120 x 11 mm 550 x 120 x 11 mm 660 x 120 x 11 mm
Verwendungszweck	Wohnen bis Objekt
Harmonisierte Norm	EN 13489 Typ 3
Muster	Fischgrat/franz.Fischgrat/Parallel/Würfel/Leiter

Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten Eiche Andere auf Anfrage	mind. Dfl-s1, Cfl-s1 möglich	DIN EN 14342
Formaldehyd	< 0,120 mg/m³/nach 28 Tagen	Gemäß AgBB Chema 2024
TVOC	< 1 mg/m³ /nach 28 Tagen	Gemäß AgBB Chema 2024
Oberfläche	Endgeölt / Ultramattlack	
Oberfläche	Strukturiert 4 Seiten mit Fase	Siehe Muster im Studio Parkett Hinterseer
Deckschicht	Ca. 4 mm	
FSC / PEFC	FSC/PEFC auf Anfrage möglich	
Holzfeuchtigkeit Eiche	7% (+/- 2%)	gemäß DIN EN 13489
Gleitwiderstand	Gemäß angewandter Oberflächen-Pflege	



Weiter Erklärte Leistung		
Eiche, Eiche geräuchert: Wärmewiderstand / R-Wert Wärmeleitfähigkeit / λ -Wert	11 mm = 0,057 m ² K/W 0,14 W/mK	nach EN 14542, 2013
Eignung für Warmwasser- Fußbodenheizung	Eiche 2-/3 Schicht: ja, bis max. 29°C Oberflächentemperatur Freigabe gemäß BVF - Schnittstellenkoordination Flächenheizung, 11-2025	https://www.flaechenheizung.de/schnittstellenkoordination/

Verlegung

Floor-Art® Amsterdam wird vollflächig mit einem Parat-System nach derzeitigen Regeln des Fachs im Einklang mit der DIN 18356 geklebt verlegt. Geeignete Unterböden sind Zement und Anhydritestrich, Gussasphalt oder Verlegespanplatten V100/E1/OSB (geschliffen). Die Restfeuchte ist mittels der CM-Messung zu ermitteln. Zementestrich: bis 2 % CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 1,8% CM Anhydritestrich: bis 0,5 % CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 0,3 % CM Die Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung setzt die Verwendung einer FID-BOX voraus. ...wir beraten Sie gern! <https://www.floorprotector.de/>

Pflegeempfehlung

Floor-Art® Amsterdam Parkett ist werkseitig endgeölt oder lackiert. Das Parkett ist oberflächenfertig und muss im Wohnbereich nicht unbedingt vor der ersten Nutzung eingepflegt werden. In Räumen mit intensiver Nutzung (Wohn & Gewerbebereich mit starker Frequenz) oder bei sonstigem Bedarf, kann eine Erstpflege nach der Bauschlussreinigung zum zusätzlichen Schutz der Oberfläche und der Kanten mit **Saicos Ecoline Pflegewachs 8119 Eco** vorgenommen werden. Wenn sich im späteren Gebrauch, bei der Oberflächenbehandlung Abnutzungserscheinungen zeigen, sollte diese rechtzeitig durch Pflegewachs erneuert werden, um die Schutzfunktion zu gewährleisten.

Laufende Pflege: Parkettboden mit **Saicos Ecoline Wischpflege Konzentrat 8101 Eco** nebelfeucht wischen. Dabei ein Mischungsverhältnis mit Wasser von 1:200 beachten.

Lackierte Böden können mit der **Parat RP 4.0** gepflegt werden.

Vermeiden Sie unnötige **mechanische Belastungen**, die Kratzer oder Schäden an der Oberfläche verursachen können. Nutzen Sie **Schmutzfangmatten** im Eingangsbereich sowie **Filzgleiter** unter Möbelfüßen und beweglichen Möbeln, um den Boden bestmöglich zu schonen.

Für den Werterhalt der Echtholzböden wie für ein gesundes Raumklima, empfehlen wir eine Temperatur von 18-22°C und 45-65 % rel. Luftfeuchtigkeit im Tagesdurchschnitt einzuhalten. Bei geringerer Luftfeuchte kann es bei Echtholz Parkett zu Fugen/Rissen kommen. **Floor Art® Amsterdam** Oberflächen mit Rohholzoptik geölt, sind nur mit Woca Invisible Oil Care bzw. Oil Care System zu behandeln.

