

# Technisches Datenblatt

## PARAT 213 PU 2-K Parkettkleber, Komp. A + Komp. B 10kg

### Merkmale

- Sehr gut streichfähig
- Optimaler Riefenstand
- Schubfest
- Universell einsetzbar

### Produktbeschreibung

Lösungsmittelfreier, wasserfreier, universell einsetzbarer, schubfester 2-komponentiger Reaktionsharzkleber zur Verklebung von verschiedenen Parkettarten und Entkopplungssystemen auf beheizten und unbeheizten, saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

### Technische Angaben

Verbrauch:	ca. 0,8 – 1,8 kg/m <sup>2</sup> je nach Parkettart, Untergrund u. Spachtelzahnung
Einlegezeit:	ca. 40 - 50 Min. je nach Raumklima
Topfzeit:	ca. 50 - 60 Min.
Begehbar:	ca. 4 Stunden
Endfestigkeit:	ca. 72 Stunden
Untergrundtemperatur:	mind. + 15°C
Material- u. Verarbeitungstemperatur:	mind. + 15°C/ optimal + 18°C - + 20°C, rel. Luftf. 40 - 60%, max. 75%
GEV-EMICODE:	EC 1 Plus
GISCODE:	RU 1

### Anwendungsbereich

Zur schubfesten Verklebung von:

- Stabparkett 16 – 22mm nach DIN EN 13226
- Hochkantlamellen nach DIN EN 14761
- Mosaikparkett nach DIN 13488
- Massivholzdielen nach DIN 13226
- 2- und 3-Schichtfertigparkett nach DIN 13489
- großformatigen Mehrschichtdielen
- Holzpflaster (22mm) auf Unterlagsbahn

auf beheizten und unbeheizten, saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen im Innenbereich.



## Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im unangebrochenen Originalgebilde ca. 12 Monate lagerfähig.

10 Kg / Kunststoffeimer (Komp. A+B); 39 Kunststoffeimer – 390 Kg

## Verarbeitung und Werkzeuge

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, Normen (z.B. DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“/ DIN 18356 „Parkettarbeiten“) sowie den „Allgemein anerkannten Regeln der Technik“ entsprechen.

Empfohlenes Werkzeug

Zahnpachtel: B3, B5, B11/PK, B15, B17

Verarbeitungshinweise:

Anmischen: Komponente B muss vollständig zu Komponente A hinzugefügt und mit einem elektrischen Rührwerk frei von Schlieren durchmischt werden. Achten Sie auf eine vollständige Durchmischung im gesamten Gebinde, um das korrekte Mischungsverhältnis zu gewährleisten. Da die chemische Abbindereaktion stark temperaturabhängig ist (höhere Temperaturen verkürzen, tiefere verlängern die Topfzeit), nur die Menge an Klebstoff anmischen, die innerhalb der begrenzten Topfzeit verarbeitet werden kann.

Verarbeitung & Aushärtung:

Den Klebstoff innerhalb der Topfzeit mit einer geeigneten Zahnpachtel vollflächig auftragen. Das Parkett innerhalb von 40 – 50 Minuten in das nasse Klebstoffbett einlegen und mit leichter Schiebebewegung fest andrücken, um eine vollflächige Benetzung sicherzustellen. Der Boden ist nach ca. 4 Stunden begehbar. Ein erstes Schleifen ist frühestens nach 12 Stunden möglich. Frische Klebstoffreste können mit Reinigungstüchern R 500 entfernt werden; abgebundener Kleber ist nur mechanisch entfernbar.



## Sonstige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend den Untergrund sind zu beachten!

Nicht bei Temperaturen unter +15°C verarbeiten.

Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz:

Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Tipps:

- Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vorzutesten.
- Produktdatenblätter aller im System verwendeten PARAT-Produkte beachten.
- Während der Verarbeitung und Erhärtung darf die Fußbodenheizung nicht eingeschaltet sein. Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Informationen unter Telefon-Nr. 0800 22 30 200 Parkett Hinterseer GmbH.

Stand November 2025

