

Technisches Datenblatt

PARAT 230 ALL IN ONE Grundierung

Merkmale

Haftvermittelnde, lösemittelfreie, universell einsetzbare Haftgrundierung.
In Verbindung mit PARAT 202 als Fugenfüller und Grundierspachtelung einsetzbar.

Produktbeschreibung

Dispersionsgrundierung, zur Haftvermittlung und als Saugfähigkeitsausgleich saugender und nicht saugender Untergründe im Innenbereich.

Technische Angaben

Farbe:	weißlich
Verbrauch:	ca. 80 - 150 g/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Verlegereife:	ca. 30 - 180 Min. je nach raumklimatischen Bedingungen ca. 30 - 60 Min. bei zementären Untergründen ca. 60 - 180 Min. bei gipshaltigen u. dichten Untergründen
Untergrundtemperatur:	min. + 15°C
Verarbeitungstemperatur:	optimal + 18°C - + 20°C
Material-Verarbeitungstemperatur:	mind. + 5°C
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC 1 Plus
Blauer Engel:	DE - UZ 113

Anwendungsbereich

Anwendbar auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

Bei saugenden, mineralischen Untergründen wie Zement- oder Anhydritestrichen sowie Beton kann das Produkt – abhängig von der Saugfähigkeit – bis maximal 1:2 verdünnt werden.

Für die Haftvermittlung von Spachtelmassen ist das Produkt unverdünnt vollflächig, gleichmäßig und filmbildend auf folgenden Untergründen aufzutragen:

- angeschliffene oder gefräste Fliesen- und Terrazzooberflächen
- fest haftende, wasserbeständige Klebstoffreste
- geschliffene Holzuntergründe
- geeignete OSB-Verlegeplatten (nicht auf ContiFinish)
- geeignete Spanverlegeplatten
- gut geschliffener oder kugelgestrahlter Gussasphalt



Durch Zugabe von Wasser im MV 1:1 wird die Grundierung PARAT 230 All in One mit PARAT 202 Standfeste Reparaturmasse zu einer Mischung verarbeitet, die als Fugenfüller sowie als Grundierspachtelung verwendet werden kann und eine maximale Schichtstärke von 1,5mm erreicht.

Lagerung

Lieferform:

10 kg Kanne; 40 Kannen / 400 kg pro Palette

Lagerung:

Frostfrei, kühl und trocken im unangebrochenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

Verarbeitung und Werkzeuge

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil, saugfähig und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen, nationalen und europäischen Richtlinien, Normen (z.B. DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ / DIN 18356 „Parkettarbeiten“) sowie den „Allgemein anerkannten Regeln der Technik“ entsprechen.

Achtung: Nicht geeignet auf Sulfitablauge- und Weichbitumen-klebstoffen.

Verarbeitung:

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Die Grundierung gleichmäßig und filmbildend auftragen. Keine Pfützenbildung. Die Grundierung nicht direkt auf die Fläche gießen, besser aus einem geeigneten, sauberen Eimer arbeiten. Applikation mit geeigneter Velourwalze, Quast oder Bürste. Das Überspachteln der grundierten Fläche sollte innerhalb 24 h, nach der Applikation erfolgen.

Sonstige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend des Untergrundes sind zu beachten!

Nicht bei Temperaturen unter +15°C verarbeiten.

Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz:

Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender



Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Tipps:

- Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vorzutesten.
- Produktdatenblätter aller im System verwendeten PARAT-Produkte beachten.
- Während der Verarbeitung und Erhärtung darf die Fußbodenheizung nicht eingeschaltet sein.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Informationen unter Telefon-Nr. 0800 22 30 200 Parkett Hinterseer GmbH.

