

Technisches Datenblatt

PARAT RP 2.0 Pflegeöl

Merkmale

Für eine natürliche geölte Oberfläche
Effektive Auffrischung und Pflege
Gibt dem Boden eine gute Widerstandsfähigkeit
Gegen Flecken und Kratzern

Produktbeschreibung

Parat RP 2.0 ist ein Alkyd Pflegeöl, welches für alle natürlichen ölbehandelten Oberflächen zur Auffrischung und Pflege geeignet ist.

Parat RP 2.0 erzielt eine hohe Widerstandskraft gegen Flecken, erfrischt das natürliche Erscheinungsbild und ist leicht zu verarbeiten.

Technische Angaben

Basis	Alkydöl, Pflanzliche Komponenten
Verpackung	2,5 ltr. Gebinde
Verdünnung	Das Pflegeöl wird gebrauchsfertig geliefert
Auftragen	Mit kurzfloriger Rolle und mit Einscheibenmaschine mit beige/weiß Pad einarbeiten
Ergiebigkeit	ca. 30-40 m ²
Anwendungstemperatur	+15-25°C
Haltbarkeit	Ungeöffnet bei 10-20°C 3 Jahre haltbar
Reinigung Werkzeug	Terpentin
Dichte	0,80-0,90



Anwendungsbereich

Ersteinpflege und Unterhaltspflege von oxidativ geölten Holzoberflächen

Lagerung

Stets in verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Im Sommer nicht über +25° C. Vor Frost schützen. Der Behälter muss dicht verschlossen sein.

Verarbeitung und Werkzeuge

Verarbeitung:

Um ein optimales Aussehen und ein einwandfreies Resultat zu gewährleisten, muss der Holzboden von allen Rückständen wie Schmutz, Wachs, Fett und Seifenresten befreit werden. Den Boden mit Parat RP 3.0 reinigen und mindestens 8 Stunden, oder bis er völlig trocken ist, trocknen lassen.

Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein.

Parat RP 2.0 vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Öl.

Ca. 100 ml Pflegeöl je 4 m² mit Pad, Baumwolllappen oder eventuell auf größeren Flächen mit einer

Poliermaschine auftragen. Es ist darauf zu achten, dass Parat RP 2.0 völlig in das Holz eingearbeitet wird. Weiter polieren, bis das Holz gesättigt ist und die Bodenfläche ein gleichmäßiges Aussehen annimmt.

Den Boden mit sauberen, trockenen Baumwolllappen abwischen. Danach darf der Boden nicht feucht wirken; auf der Oberfläche darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben. Nach diesem Verfahren den ganzen Boden behandeln.

Der Fußboden ist ca. 4 Std. nach dem Einpolieren begehbar. Aushärtezeit 24 Stunden. Während dieser Zeit die Oberfläche nicht mit Wasser in Berührung bringen und so weit wie möglich schonen.

Für die allgemeine Reinigung und Pflege empfehlen wir Parat RP 1.0 Holzbodenseife



Sonstige Hinweise

ACHTUNG:

Mit Öl befeuchtete Tücher sind sofort nach Gebrauch in einem geschlossenen Behälter aufzubewahren/zu entsorgen oder zu verbrennen, da die Gefahr der Selbstentzündung besteht.

Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen

