

Technisches Datenblatt

PARAT HARTWACHSÖL PREMIUM

Merkmale

zur professionellen Oberflächenbehandlung, für Parkett und Dielenböden, schnell trocknend

Produktbeschreibung

PARAT Premium Hartwachsöl ist ein nach neuesten Forschungsergebnissen entwickelter Spezialanstrich für Holz- und Korkfußböden. Auch für andere stark beanspruchte Holzflächen. Wohngesund. Extrem verschleißfest. PARAT Premium Hartwachsöl ist speichel- und schweißecht und für Kinderspielzeug geeignet. PARAT PREMIUM HARTWACHSÖL schützt auf natürliche Weise: Die Öle dringen tief in das Holz ein, schützen es von innen. Die Hartwachse schützen die Oberfläche und sorgen für hohe Strapazierfähigkeit. PARAT PREMIUM HARTWACHSÖL verbindet sich dauerhaft mit dem Holz — deshalb kein Abschleifen bei Renovierung. PARAT PREMIUM HARTWACHSÖL bewahrt dem Holz die natürliche Schönheit, auch nach jahrelangem Gebrauch.

Artikelnummern

3305 Parat Matt	farblos
3200 Parat Seidenmatt	farblos

Anwendungsbereich

Zur professionellen Oberflächenbehandlung für Parkett und Dielenböden.

Liefergebinde

2,5l und 10l farblos matt/ seidenmatt

Lagerung

Im verschlossenen Originalbehälter mindestens 5 Jahre. Nach Frosteinwirkung einige Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Verarbeitung und Werkzeuge

Die Oberfläche muss sauber und trocken sein (max. Holzfeuchte 12%). Lack-/Farbreste abbeizen/ abschleifen (Endschliff 120-150er Körnung). Schleifstaub gründlich entfernen. Öl-Wachs-behandelte Flächen benötigen keinen Abschiff, es sei denn das Holz ist vergraut oder abgetreten. Beste Verarbeitungstemperatur zwischen 8 °C und 35 °C.

Hinweis: Das PARAT PREMIUM HARTWACHSÖL nicht direkt auf die zu bearbeitende Fläche gießen, sondern mit einer Farbwanne arbeiten. Für Exotenhölzer verwenden Sie das Grundieröl Extra Dünn, ansonsten wenden Sie sich an ihren Fachhändler.

Anwendung bei Holzfußböden: Auftrag mit kurzfloriger Rolle oder Fußbodenstreichbürste. Gut auführen — nicht verdünnen. Ersten Anstrich gleichmäßig und dünn auftragen.

Trocknung: Ca. 3-5 Std. (je nach Temperatur/Luftfeuchtigkeit) bei guter Belüftung. 2. Anstrich ebenfalls dünn auftragen. Trocknung über Nacht.



Reinigung, Pflege, Instandhaltung: Normale Reinigung mit Mop, Staubsauger oder Saugbohrer. Kann nebelfeucht gewischt werden.

Renovierung: Kein Abschleifen erforderlich — einfach neuen Anstrich PARAT PREMIUM HARTWACHSÖL auf den gesäuberten Boden aufbringen.

Ergiebigkeit pro Liter: 1 Liter reicht für ca. 14 m² bei 2 Aufträgen. Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur. Bei Kork ist der Verbrauch je nach Korkart höher.

Vorbereitung: 36 Stunden vor dem Aufbringen die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Schicht wieder einschalten. Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein (Holzfeuchte max. 12 %). Lackierte Hölzer abbeizen oder abschleifen (Endschliff 120 - 150er Körnung). Schleifstaub gründlich entfernen. Öl- oder wachsbehandelte Flächen benötigen keinen Abschiff. Verfärbungsanfällige Hölzer in Feuchträumen, z.B. Kiefer und andere Nadelhölzer, zum Schutz gegen Bläue mit einer Holz-Imprägnierung vorbehandeln (min. 18 Stunden trocknen lassen).

Inhaltsstoffe: Alkyde auf Basis natürlicher, pflanzlicher Öle, Additive, Füllstoffe, Lösemittel

Gefahrenhinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. Euronorm EN 13501 (DIN 4102 B2). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Einkomponenten-Speziallacke (Kat. A/i): 500 g/l VOC (2010). PARAT PREMIUM HARTWACHSÖL enthält maximal 500 g/l VOC. GISCODE Ö60 · GGVS/ADR –/– Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0.85 - 0.95 g/cm³

Auslaufzeit: 55 - 110 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211

Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: > 61 °C nach DIN 53213.

