

Technisches Datenblatt

PARAT Objektgrund Grundierung „Speed“®

Eigenschaften: PARAT Objektgrund Grundierung „Speed“® ist speziell für Holz, Bambus und die momentan üblichen exotischen Holzarten geeignet. Sie ist leicht zu verarbeiten und schon nach 60 Minuten überlackierbar. Mit leicht anfeuernder Wirkung. DIBt: Z-157.10-162.

Anwendungsbereiche: PARAT Objektgrund Grundierung „Speed“® dient als Absperrgrund auf europäischen Hölzern mit hohem Anteil löslicher Holzinhaltstoffe. Das Produkt verhindert das Durchbluten dieser Inhaltstoffe und schützt die nachfolgend applizierte Beschichtung vor Verfärbungen, Blasenbildung und Haftungsverlust. Minimiert die Kantenverleimung.

Anwendungsbeschränkungen:

Achtung: Verwenden Sie für die Grundierung „Speed“®, den PARAT Objektlack® und den PARAT Standardlack®, nicht die gleiche Rolle. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass es bei Holzsorten mit wasserlöslichen Bestandteilen (z. B. Merbau, Jatoba, Afzelia, Robinie, Akazie) zum Ausbluten und einem fleckigen Erscheinungsbild kommen kann. Wir empfehlen hier einen Probeanstrich auf dem Originalholz. Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18367 „Holzpflasterarbeiten“.

Vorbereitung: Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und sauber sein (max. Holzfeuchte 12 %). Lack und Farbreste sind vollständig zu entfernen. Die Holzfläche gut ausschleifen. Der Holzschliff sollte mit einem Schleifgitter oder Schleifpapier von mindestens 120er bis 150er Körnung durchgeführt werden. Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen. 36 Stunden vor dem Grundieren die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Lackschicht wieder einschalten.

Verarbeitung: Die Grundierung ist verarbeitungsfertig. Gut schütteln. Den Untergrund vorbereiten und die PARAT Objektgrund Grundierung „Speed“® mit der PARAT Objektrolle für Wasserlacke aus einem Behälter auftragen.

Beste Verarbeitungstemperatur: 15 °C bis 25 °C, der zu bearbeitende Untergrund mind. 8 °C.

Ergiebigkeit: 5 Liter = ca. 75 m² bei 1-maligem Auftrag. Die Ergiebigkeit ist abhängig von Holzart, Schliff und Oberflächenstruktur. Trockenzeiten: Ca. 60 Minuten. Eine Überlackierung ist innerhalb von 6 Stunden notwendig. Anschließend mit PARAT Objektlack® oder PARAT Standardlack® beschichten. Nicht auf der Grundierung zwischenschleifen! Die Grundierung ist schichtbildend. Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit Wasser. Eine zum Grundieren genutzte Rolle kann nicht mehr zum Lackieren verwendet werden. Lagerfähigkeit: Im verschlossenen Originalbehälter mindestens 12 Monate haltbar. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 1.02 - 1.04 g/cm³

Auslaufzeit: 10 - 14 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211

Geruch: schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen), nach Durchtrocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht brennbar



Sicherheitshinweise – Erste Hilfe: Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

EU-Grenzwert für Einkomponenten-Speziallacke (Kat. A/i): 140 g/l (2010). PARAT Objektgrund Grundierung „Speed“® enthält max. 140 g/l VOC. GISCODE: W1 · Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm.

