

Technisches Datenblatt

Parat Standardlack®

Eigenschaften: PARAT Standardlack®. Ist ein 1 Komponenten PU-Acrylaten Wasserlack für normal und mittelstark beanspruchte Oberflächen im Wohn- und Objektbereich. Für alle Holzfußböden und -flächen im Innenbereich geeignet. Ebenso für Harthölzer, exotische und thermisch behandelte Hölzer, die mit PARAT Objektgrund Speed® vorbehandelt wurden. Rutschhemmend R 9. DIBt: Z-157.10-162.

Farbtöne:

PARAT85	Matt	farblos
PARAT90	Seidenmatt	farblos

Anwendungsbereiche: Für alle Holzfußböden (Massivholzböden, Parkett, Stäbchenparkett, Mehrschicht- und Bambusböden) und -flächen im Innenbereich. Wir empfehlen einen Probeanstrich auf dem Originalholz.

Anwendungsbeschränkungen:

Achtung: Verwenden Sie für die Grundierung „Speed“ und den PARAT Standardlack®, nicht die gleiche Rolle. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass es bei Holzsorten mit wasserlöslichen Bestandteilen (z. B. Merbau, Jatoba, Afzelia, Robinie, Akazie) zum Ausbluten und einem fleckigen Erscheinungsbild kommen kann. Wir empfehlen hier einen Probeanstrich auf dem Originalholz. Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18367 „Holzpflasterarbeiten“. Nicht mit anderen Systemen kompatibel. Vorbereitung: Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und sauber sein (max. Holzfeuchte 12%). Eventuelle Lack- und Farbreste vollständig abschleifen. Der Holzendschliff sollte mit einem Schleifgitter oder Schleifpapier von mindestens 120–150er Körnung durchgeführt werden – auch in den Randbereichen. Schleifstaub gründlich entfernen.

Erster Auftrag: PARAT Objektgrund Speed® oder ausschließlich PARAT Standardlack®. Anschließend zweiter und dritter Auftrag. PARAT Standardlack® ist verarbeitungsfertig. Gut schütteln. Mit der Rolle unverdünnt gleichmäßig auftragen. Dritter Auftrag wie zweiter Auftrag.

Hinweis: PARAT Standardlack® nicht direkt auf die zu bearbeitende Fläche gießen, sondern aus einem Behälter arbeiten.

Auftragsmenge: ca. 100 - 120 g/m².

Trockenzeit: Nach einer Trockenzeit von ca. 3–4 Stunden (bei Aufbau ohne PARAT Objektgrund Speed®) kann die Oberfläche ein zweites Mal beschichtet werden (schleifbar nach ca. 8 Stunden / max. 2 Aufträge an einem Tag). Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, begehrbar nach ca. 2–3 Stunden.

Zweiter Auftrag: PARAT Standardlack® (max. 2 Aufträge an einem Tag)

Auftragsmenge: ca. 100 - 120 g/m².

Trockenzeit: ca. 3 - 4 Stunden.

Zwischenschliff: Nach ca. 6 - 8 Stunden mit 120 - 150er Körnung. Schleifstaub mit trockenem Tuch oder Staubsauger entfernen.



Dritter Auftrag: PARAT Standardlack® (max. 2 Aufträge am Tag)

Auftragsmenge: ca. 100 - 120 g/m².

Trockenzeit: ca. 3 - 4 Stunden. Die Endhärte und volle Belastbarkeit des Bodens werden nach ca. 5 Tagen erreicht.

Beste Verarbeitungstemperatur: Zwischen 15 °C und 25 °C. Der zu bearbeitende Untergrund sollte mindestens 8 °C haben.

Ergiebigkeit pro Liter: 1 Liter reicht für ca. 9 m² (1 Auftrag). 5 Liter reichen für ca. 45 m² (1 Auftrag). Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

Einfache Instandhaltung: Reinigung und Pflege: Normale Reinigung mit Besen, Mop, Staubsauger oder Staubtuch. Bitte beachten Sie die Pflegeanweisung.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit Wasser.

Lagerfähigkeit: Im verschlossenen Behälter mindestens 1 Jahr. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 1.01 - 1.04 g/cm³. Auslaufzeit: 25 - 31 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211. Geruch: schwach / mild, nach Durchtrocknung geruchlos. Flammpunkt: nicht brennbar. Glanzgrad: unter 60 Grad, matt 15 Punkte, seidenmatt 22 Punkte.

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Enthält: TMDD, BIT, Adipohydrazid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Einkomponenten-Speziallacke (Kat. A/i): 140 g/l (2010). PARAT Standardlack® enthält max. 140 g/l VOC. GISCODE W2+. Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm.

