

Klassifizierung/Sortierungsbeschreibung PARAT DOS (DA)

PREMIUM

Parkett höchster Qualität, sorgfältig ausgewählt. Es zeichnet sich durch eine einheitliche Farbgebung sowie eine ruhige Maserung ohne starke Unterschiede zwischen den einzelnen Elementen aus. Äste und Splintholz sind unzulässig. Zulässig sind schräg verlaufende Fasern sowie Spiegel.



Sortierungsbeschreibung_Stand 12/2025

Klassifizierung/Sortierungsbeschreibung PARAT DOS (DA)

NATUR/CLASSIC

Zulässig sind leichte Farbabweichungen, eine freie Maserung ohne starke Unterschiede zwischen den einzelnen Elementen, vereinzelt gesunde Äste mit einem Durchmesser bis 4 mm sowie kleine, schwarze Äste bis 2 mm. Spiegel ist zulässig, Splintholz ist nicht zulässig.



Sortierungsbeschreibung_Stand 12/2025

Klassifizierung/Sortierungsbeschreibung PARAT DOS (DA)

AVANTGARD

Charakterisiert durch eine natürliche, aber ausgeglichene Holzfarbgebung sowie eine freie, unregelmäßige Maserung. Zulässig sind gesunde Äste mit einem Durchmesser bis 15 mm und schwarze Äste bis 8 mm. Das Erscheinungsbild ist harmonisch, geringe Unterschiede zwischen den einzelnen Elementen sind zulässig. Spiegel ist zulässig, Splintholz ist nicht zulässig.



Klassifizierung/Sortierungsbeschreibung PARAT DOS (DA)

STANDARD

Ein wirklich natürlicher Charakter des Holzes. Alle Merkmale sind ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Anzahl zulässig – sofern sie die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit des Bodens nicht beeinträchtigen. Zulässig sind gesunde und schwarze Äste mit Ausbrüchen, Splintholz sowie natürliche Verfärbungen. Spiegel kann auftreten. Äste und feine Risse sind mit brauner Spachtelmasse ausgefüllt.



Klassifizierung/Sortierungsbeschreibung PARAT DOS (DA)

RUSTIKAL/AUTHENTIC

Charakterisiert sich durch eine große Anzahl von Ästen, die das Hauptmerkmal dieser Sortierung darstellen. Zulässig sind gesunde Äste mit einem Durchmesser bis 25 mm sowie schwarze Äste bis 15 mm. Splintholz ist in dieser Klasse nicht zulässig, zulässig sind aber eine unregelmäßige Maserung und natürliche Farbvariationen des Holzes. Spiegel ist zulässig.



Klassifizierung/Sortierungsbeschreibung PARAT DOS (DA)

EFFEKT

Zulässig sind gesunde Äste mit einem Durchmesser bis 35 mm sowie schwarze Äste bis 25 mm. Diese Sortierung zeichnet sich durch eine unbegrenzte Farbvielfalt des Holzes und deutliche Unterschiede im Erscheinungsbild zwischen den einzelnen Elementen aus. Eine unregelmäßige Maserung sowie das Vorkommen von Splintholz, einschließlich bläulichem Splintholz, sind zulässig. Spiegel ist zulässig.



Sortierungsbeschreibung_Stand 12/2025