

Parat 30 XTRA



Parat 30 XTRA ist ein geruchsarmer hochstrapazierfähiger 1-Komponenten PU-Lack auf Wasserbasis für die einfache Verarbeitung im Wohn- und Objektbereich. Parat 30 XTRA ist für maschinell abgeschliffene und grundierte Parkett u.a. Holzfußböden geeignet.

Technische Daten

Produkt: 1 - Komp. Polyurethan (PU) Lack auf Wasserbasis.

Verpackung: 5 Liter Gebinde

Mischverhältnis: Gebrauchsfertig, vor Verwendung gut schütteln.

Aussehen: Milchig weiß in nassem Zustand. Nach der Trocknung farblos.

Glanzgrad: (45) Seidenmatt, 20 (Matt)

Methode: DIN 67 530, 60° Messwinkel.

Ergiebigkeit: Ca. 8-10 m² pro Liter.

Auftragen: Mit breitem Pinsel, Rolle für Wasserlacke und Mohair Rolle

Oberflächentemperatur: Min. 15°C.

Verdünnung: Gebrauchsfertig geliefert. Kann zur Verzögerung der Trocknungszeit mit bis zu 5% Wasser nach dem Mischen verdünnt werden.

Trocknungszeit: Ca. 3-4 Stunden bei Raumtemperatur (20°C) schleif und begehbar. Nach 72 Stunden voll belastbar.

Kennzeichnung: Nicht Kennzeichnungspflichtig.

Reinigung/Werkzeugs: Sofort mit Seifenwasser. Eintrockneter Lack ist mit Ethanol entferbar.

Lagerung: Ungeöffnet bei 20°C 1 Jahr haltbar.
Stets in dicht verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Vor Frost schützen. Der Behälter muss dicht verschlossen sein.

Entsorgung: Flüssige Reste und nicht Ausgehärtete Massen sind Sondermüll.
Nicht in die Kanalisation Schütten. Vollständig ausgetrocknete, lösemittelfreie Reste können mit dem Haus oder Gewerbemüll entsorgt werden.

Verarbeitungsempfehlungen:

Verwenden Sie Parat 30 XTRA immer mit einer entsprechenden Grundierung zum Beispiel Parat GR, um die Seitenverleimende Wirkung des Lackes zu minimieren. Nachdem die Grundierung getrocknet ist kann mit dem Auftrag der ersten Lackschicht begonnen werden. Nach der Trocknung des Lackes erfolgt der Zwischenschliff mit Körnung 120 – 150 (Einscheibenmaschine). Die zweite Lackschicht kann anschließend aufgetragen werden. Der Boden ist nach ca. 3-4 Stunden begehbar, nach ca. 72 Stunden voll nutzbar.

Grundierung – 1. Lackschicht – 2. Lackschicht

Achtung: Tragen Sie den Lack in gleichmäßigen Bahnen, möglichst in Holzmaserrichtung auf. Vermeiden Sie Rollansätze durch zügiges arbeiten und beachten Sie das Raumluftklima.

Es empfiehlt sich nicht den Lack zu verschlichten, da hieraus Ansätze resultieren können. Nicht mehr als 2 Lackschichten pro Tag auftragen um ein einwandfreies Trocknen des Lackes zu ermöglichen.

Frisch lackierte Holzböden sollten niemals dampfdicht abgedeckt werden. Beachten Sie ebenfalls, dass das Anhaften von Klebstoffen und Klebebändern zu starken Beschädigungen der Lackoberfläche führen kann.

Um optimales Aussehen und einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss der Holzboden durch schleifen von allen Rückständen wie Schmutz, Wachs, Fett, Öl und Seifenresten befreit werden. Der Schleifstaub muss ebenfalls gründlich entfernt werden (z. B. durch absaugen und danach aufwischen mit einem feuchten Lappen).

Auf exotische, starkfetthaltigen und Altböden empfiehlt sich eine Haftungsprüfung vorzunehmen.

Beachten Sie alle Angaben auf den Gebinden, in Datenblättern sowie Pflegeanweisungen.

Weitere Informationen:

Sicherheitsdatenblätter, Zertifikate, Technisches Datenblatt zum Parat GR und Pflegeanweisungen erhalten sie auf Anfrage bzw. auf unsere Homepage: www.hinterseer.de