

## PARAT 55

### FERTIGPARKETTLEIM

#### Anwendungsbereich:

PVAc-Weißleim der Beanspruchungsgruppe D 3 nach EN 204 für die wasserfeste Verleimung von Nut und Feder bei Fertigparkett, Laminatböden und Spanplatten. **Parat 55** ist lösemittelfrei, gut fließend, spaltfüllend und transparent trocknend.

#### Besondere Vorteile:

- lösemittelfrei
- gut fließend, spaltfüllend
- transparent auftrocknend
- lange Offene Zeit

#### Technische Angaben:

Basis:	PVAc
Farbe:	Weiß, transparent auftrocknend
Viskosität:	Leicht fließend
Spez. Gewicht:	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Offene Zeit:	Ca. 10 Minuten, je nach raumklimatischen Bedingungen
Verarbeitungstemperatur:	Am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C.
Verbrauch:	Ca. 5 ml je lfd. Meter
Belastbar:	Nach mind. 24 Std., wasserfest nach 7 Tagen
GISCODE:	D1 - Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	Entfällt
Reinigungsmittel:	Für nicht ausgehärteten Leim: Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen! Bei über + 5 °C, 12 Monate lagerfähig.

#### Verarbeitung:

Leim vor Gebrauch gut schütteln und ggf. temperieren. Die zu verleimenden Flächen müssen von Schmutz und Staub gesäubert werden. Alle zu verbindenden Teile sollen möglichst paßgenau sein. Der Leim wird mit der Dosierflasche in die Nut oder nach Angaben des Belagherstellers aufgebracht. Zuviel aufgetragenen Leim sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Eine Nachjustierung der Elemente ist innerhalb der Offenen Zeit möglich.

Beachten Sie stets die speziellen Verlegehinweise der Belaghersteller.