

Eterna

Projekt 0,55 (2,5 mm) AC 5 / Klasse 33 nach EN 14041

Eterna Projekt 0,55 Design LVT ist ein robuster und pflegeleichter Bodenbelag für den gesamten Wohnbereich und den Objektbereich. Seine Herstellung erfolgt nach EN 14041 zertifiziert phthalatfrei. Die Ausführung 2,5 mm ist für die vollflächige Verklebung auf einem trockenen und ebenen Untergrund nach Din 18365 mit Eterna -Vinylklebstoff geeignet. Eine große Auswahl an Naturnahen Applikationen schaffen ein modernes und stilvolles Ambiente.

Eterna Projekt 0,55 (2,5 mm)

Klasse AC5/33 nach EN 14041

Abmessungen: 2,5 x 152 x 1219 mm

Paket: 3,716 / ca.: 18 kg

Abmessungen: 2,5 x 190 x 1227 mm

Paket: 3,73 m² / ca.: 19 kg

Wichtige Hinweise zur Verlegung:

Bitte lesen und beachten Sie die im Paket beiliegende Verlegeanleitung vor dem Einbau. Gewähren Sie dem Vinyl Belag in geschlossener Verpackung ca. 48 h Zeit zur Akklimatisierung im Raum. Überzeugen Sie sich vor der Verlegung von der einwandfreien Beschaffenheit der gelieferten Ware. Zugeschnittene oder verlegte Ware mit sichtbaren Mängeln ist vom Umtausch ausgeschlossen. Achten Sie auf die Chargengleichheit der gelieferten Ware, um Abweichungen im Glanzgrad in der verlegten Fläche zu vermeiden. Eterna Design Belag hat ein breites farbliches und strukturbetontes Spektrum unterschiedlicher Elemente in einem Pack. Verlegen Sie diese unsortiert, um ein gesamtheitlich harmonisches Erscheinungsbild zu erzielen. Die Temperatur bei der Verlegung sollte bei ca. 20 Grad liegen. Eterna Design LVT ist ein thermoplastischer Belag und reagiert auf Temperaturschwankungen mit Schwund oder Ausdehnung. Deshalb ist bei der Verlegung auf einen Wandabstand von ca. 6 mm zu achten. Trennen Sie Flächen ab einer Schenkellänge von ca. 10 m mit passenden Parat-Übergangsprofilen. Einer Verlegung im Bereich direkter Sonneneinstrahlung (zB.: Wintergarten) ist abzuraten, da es zu deutlich erhöhten Bodentemperaturen kommen kann. Generell ist die maximale Oberflächentemperatur von 27 Grad nicht zu überschreiten. Geeignete Unterböden sind Zement- und Anhydritestrich, Gussasphalt oder ebene Verlegespanplatten / OSB. Für die in der Regel notwendigen Spachtelarbeiten können Sie Produkte unsers bewährtes Parat – System nutzen. Die

Restfeuchte ist mittels der CM –Messung zu ermitteln.

Zementestrich : 2% CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 1,8 % CM

Anhydritestrich: bis 0,5% CM, in Verbindung mit Fußbodenheizung bis 0,3% CM

Eterna Design LVT ist mit einem Wärmedurchlasswiderstand von unter 0,02 m² K/W für die Verlegung auf Niedrigtemperaturheizsystemen bis 27 Grad maximaler Oberflächentemperatur geeignet.

Wichtige Hinweise zur Pflege im Wohn,- und Objektbereich:

Generell ist eine Erstpflege empfehlenswert, um den Boden von Rückständen produktionsbedingter Trennmittel oder Bauschmutz zu reinigen. Nebelfeuchtes Wischen mit Reinigungszusatz (bei Bedarf) genügt in der Regel. Die Unterhaltspflege im Wohnbereich kann mit Original Dr. Schutz Pflegemitteln realisiert werden. Beachten Sie dabei die Pflegeanleitungen des Herstellers. Darüber hinaus ist generell im intensiv genutzten Wohnbereich und dem gewerblich genutzten Objektbereich eine zusätzliche PU-Beschichtung der Firma Dr. Schutz empfehlenswert. Diese zusätzliche Beschichtung schützt den Boden nachhaltig vor frühem Verschleiß. Beachten Sie bei der Anwendung genau die Angaben der Firma Dr. Schutz. Schützen Sie ihren Eterna Design Vinylboden durch Schmutzfangeingangsmatten, intakte Filzgleiter an Möbelfüßen und Schutzmatten unter Stuhlrollen vor dem übermäßigem mechanischem Verschleiß. Achten Sie auch in ihrem Interesse auf ein weitestgehend stabiles Raumklima bei ca. 20 Grad Temperatur und 50% Luftfeuchtigkeit und gewährleisten Sie den Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.



Technisches Datenblatt LVT 2,5mm

BESCHREIBUNG			
Stärke	EN 428	mm	2,50
Stärke Nuttschicht	EN 429	mm	0,55
Gewicht	EN 430	KG / Diele	1,76 / 2,19
		KG / Karton	14 / 17,5
Abmessung	EN 427	mm	152,4*1219 / 190*1227
Fase			4
Anzahl Dielen		Karton	20 / 16
KLASSIFIZIERUNG			
Europäische Norm	EN 649 / 685		
Brandschutz	EN 13501-1		Bfl-S1
Abrieb	EN 685		33/42, AC5
TESTERGEBNISSE			
Bauaufsichtliche Zulassung			Z-156,603-1186
Abriebklasse	EN 660-2	mm ³	T
Rutschfestigkeit	EN 13893	μ	0,46-0,51
Maßstabilität	EN 649	%	≤ 0,25
Druckbeständigkeit	EN 649	mm	≤ 0,1
Geräuschabsorption	ISO 140-8-5	dB	5
Farbbeständigkeit	ISO105-BO2		≤ 6
Chemische Beständigkeit	EN 71- Schwermetall & DEHP	ppm	≤1000 ppm
Glanzgrad	UV Lack	%	4 +/- 2
Fußbodenheizung			Warmwasser max. 27°C