

PARAT 40 Lack®

Parkettlack PU/Acryl-Lack auf wasserbasis

PARAT 40® ist eine geruchsarme, wasserbasierte Parkettversiegelung mit hoher Abriebfestigkeit für die einfache Verarbeitung im Wohnbereich.

Anwendung

PARAT 40® ist für maschinell abgeschliffene, unbehandelte und vorversiegelte Holzböden geeignet.

Technische Daten

Produkt:	1-Komponenten Urethan/Acrylat-Lack auf wasserbasis
Aussehen:	milchig-weiß im nassen Zustand, nach der Trocknung farblos
Glanzgrad:	50 (seidenmatt)
Ergiebigkeit:	ca. 10 m ² pro Liter
Auftragen:	mit breitem Pinsel, kurzhaarige Mohairrolle oder rostfreiem Stahlspachtel
Oberflächentemperatur:	min. 10 °C
Verdünnung:	gebrauchsfertig geliefert
Trocknungszeit:	nach ca. 3 Stunden bei Raumtemperatur (20 °C) schleif- und begehbar nach 72 Stunden voll belastbar
Kennzeichnung:	nicht kennzeichnungspflichtig, nicht feuergefährlich, geruchsneutral

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Seifenwasser. Eintrockneter Lack ist mit Ethanol entfernbar.

Lagerung

Ungeöffnet und bei 20 °C mehrere Jahre haltbar. Vor Frost schützen.

Liefergebinde

10 Liter Gebinde.

Entsorgung

Vollständig entleerte Gebinde über DSD. Nicht in die Kanalisation schütten.

Wichtig!

Vor Anwendung des Produktes Angaben auf der Verpackung genau beachten. Nur zwei Lackschichten pro Tag. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Verarbeitungsempfehlungen

Methode 1

1 Schicht PARAT 40® + Zwischenschliff (Schleifpapier Körnung min. 150 oder Schleifgitter Körnung min. 120) + 2 Schichten PARAT 40® (nur zwei Lackschichten pro Tag).

Methode 2

2 Schichten PARAT 40® + Zwischenschliff (Schleifpapier Körnung min. 150 oder Schleifgitter Körnung min. 120) + 1 Schicht PARAT 40® (nur zwei Lackschichten pro Tag).

Anwendung

Unbehandelte/geschliffene Böden:

Die Oberfläche muss absolut sauber, trocken und frei von Schmutz, Wachs, Fett, Polish und Seifenrückständen sein. Wachs, Ölrückstände, alter Lack usw. müssen durch Schleifen entfernt werden. Der Schleifstaub muss gründlich entfernt werden (z.B. durch Absaugen, danach mit einem feuchten Lappen aufwischen).

Methode 1

Wenn die erste Lackschicht mit PARAT 40® nach ca. 3 Stunden trocken ist, erfolgt ein Zwischenschliff (Schleifpapier Körnung min. 150 oder Schleifgitter Körnung min. 120) in Richtung der Holzmaserung. Der Schleifstaub muss gründlich entfernt werden, wie oben beschrieben. Anschließend kann die zweite Schicht PARAT 40® aufgetragen werden. Der Lack muss über Nacht trocknen, bevor die dritte und letzte Schicht PARAT 40® aufgetragen wird.

Methode 2

Wenn die erste Lackschicht mit PARAT 40® nach ca. 2–3 Stunden trocken ist, kann die zweite Schicht PARAT 40® aufgetragen werden. Der Lack muss über Nacht trocknen. Am nächsten Tag erfolgt ein Zwischenschliff (Schleifpapier Körnung min. 150 oder Schleifgitter Körnung min. 120) in Richtung der Holzmaserung. Der Schleifstaub muss gründlich entfernt werden, bevor die dritte und letzte Schicht PARAT 40® aufgetragen wird.

Vorversiegelte Holzböden

Die Oberfläche muss absolut sauber, trocken und frei von Schmutz, Wachs, Fett, Polish und Seifenrückständen sein. Um optimales Aussehen und einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss der Holzboden durch Schleifen (Körnung 180–220) von allen bleibenden Rückständen befreit werden. Der Schleifstaub muss entfernt werden (z.B. durch Absaugen, danach mit einem feuchten Lappen aufwischen).

Vor der Versiegelung sollte der Lack getestet werden. Hierzu an einigen Stellen eine Schicht Lack auftragen und über Nacht trocknen lassen. Nach dem Trocknen die Lackstellen testen, indem man mit der Kante einer Münze über den Lack kratzt.

Wenn Haftung und Aussehen zufriedenstellend sind, kann der gesamte Boden, wie oben beschrieben, versiegelt werden.

Wachs-/poliermittelbehandelte Böden

Vor der Versiegelung mit PARAT 40® den Boden maschinell schleifen. Körnung 24 benutzen, um alte Schichten zu entfernen. Dann Kratzschäden mit Körnung 60 entfernen. Anschließend Körnung 120–180 verwenden, um eine absolut glatte Oberfläche zu erzielen. Schleifstaub entfernen und den Boden wie unter „Unbehandelte/geschliffene Böden“ versiegeln.

Reinigung und Pflege

Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir, die PARAT Parkettpflege® zu verwenden.