

PARAT 45 Lack®

Parkett-Siegel wasserbasierend/einkomponentig

Parkettlack 2-Komponenten PU-Lack

PARAT 45® ist ein wasserbasierter 1-Komponenten Polyurethan/Akrylat-Polymer Lack und ist in dem Glanzgrad *halbmatt* lieferbar.

Anwendungsbereich

PARAT 45® ist speziell für den Einsatz auf Holz- und Parkettfußböden im normalen Wohnbereich entwickelt worden.

Verarbeitung

Die Versiegelung vor der Verarbeitung min. 30 Sec. kräftig schütteln. Die Holzoberfläche fachgerecht schleifen und eventuell verkitten, letzter Schliff des Bodens mit Schleifgitter der Körnung 120 durchführen. Die zu versiegelnde Fläche muss frei von Staub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein.

Wir empfehlen folgenden Auftrag im normalen Wohnbereich:

– Erster Auftrag

1 x PARAT GR Grundlack Rolle

Auftragsmenge 100-120 g/m²

Trockenzeit ca. 45-120 min. (20°C, 50% relative Luftfeuchte)

– Zweiter Auftrag

1 x PARAT 45 mit der Rolle

Auftragsmenge 100-120 g/m²

Trocknungszeit ca. 2-4 Stunden (20°C, 50% relative Luftfeuchte)

– Zwischenschliff

Schleifgitter Körnung 120 und Einscheibenmaschine

– Dritter Auftrag

1 x PARAT 45 mit der Rolle

Auftragsmenge 100-120 g/g/m²

Trocknungszeit ca. 2-4 Stunden (20°C, 50% relative Luftfeuchte)

PARAT 45® kann auch direkt auf das Holz aufgetragen werden.

Bitte beachten

- Holzpflaster, Hochkantlamellenparkett, Dielenböden, Parkett auf Fußbodenheizung und quellenempfindliche Hölzer (z. B. Buche, Esche, Ahorn) müssen zur Verminderung der Seitenverleimung mit PARAT GR® grundiert werden
- für Grundierung und Versiegelung nicht die gleiche Rolle verwenden, Grundierung nicht zwischenschleifen
- Rollgrundierung maximal einmal rollen, nicht rostende Materialien einsetzen
- beim Versiegeln oder Grundieren die Heizung abdrehen und Zugluft vermeiden, nach Trocknung für Raumluftaustausch sorgen
- die verschiedenen Produkte nicht mischen, max. zwei Rollaufträge pro Tag
- die Zimmer- und Lacktemperatur darf nicht unter 15°C oder über 25°C liegen, die Bodentemperatur nicht unter 13°C oder über 22°C

- Gesamtauftragsmenge im normalen Wohnbereich mindestens 300 g/m², im höher strapazierten Bereich mindestens 400 g/m²
- gewisse Holzarten verlangen eine Spezialgrundierung, bei Ungewissheit bitte Informationen bei Ihrem Lieferanten oder bei PARAT Technik einholen
- für eine Nachversiegelung von Fertigparkett oder Altböden (Haftungsprobe auf Testfläche) bitte Informationen bei Ihrem Lieferanten oder PARAT Technik einholen
- nach Aufbringung der letzten Versiegelungsschicht bei 20° C und einer relativen Luftfeuchte von 50 % kann der Boden nach ca. 8-12 Stunden vorsichtig betreten werden, die Reinigung und Pflege ist nach 8-14 Tagen möglich, danach können Teppiche ausgelegt werden. **Separate Pflegeanleitung beachten!!!**
- Autohäuser, Labors und Friseursalons erfordern einen speziellen Versiegelungsaufbau, bitte Informationen bei Ihrem Lieferanten oder PARAT Technik einholen